








VERNICI BASE NON SOVR. UV SERIGRAFICHE (piana)

CODICE	DESCRIZIONE	SCHEDA	SUPPORTI	PROPRIETA'	APPLICAZIONI	ULT. VALUTAZIONI
CFPA33721	Vernice lucida non sovr. UV Serigrafica		Materiali plastici/carta e cartone	Adatta a stampa di superfici estese, ottima res. alla piega	Visc: 85-90 sec (4 mm CUP)	Consigliati telai P120 e 180 fili, racla semipiatta
.CFP11014	Vernice lucida non sovr. UV Serigrafica		Materiali plastici/carta e cartone	Adatta a stampa di superfici estese, ottima res. alla piega	Visc: 50-70 sec (4 mm CUP)	Consigliati telai P120 e 180 fili, racla semipiatta
CFP13T83409	Vernice lucida non sovr. UV Serigrafica		Materiali plastici/carta e cartone	Adatta a stampa di superfici estese, buona res. alla piega	Visc: 59-72 sec (4 mm CUP) TMPTA FREE Scivolosità media	Consigliati telai P120 e 180 fili, racla semipiatta
189464	Vernice lucida non sovr. UV Serigrafica		Carta/cartone/PE	Ottimo lucido, adatta per vernici all'acqua in uscita da macchine Offset	Visc: 50-60 sec (4 mm CUP)	Anche rotativa Rispetto alla 189464 : 189418 (meno viscosa)
189436	Vernice lucida non sovr. UV Serigrafica HV		Carta/cartone/PE	Ottimo lucido, adatta per vernici all'acqua in uscita da macchine Offset	Visc: 100-120 sec (4 mm CUP)	Più viscosa della 189464 Alternativa a : CFPH85809

VERNICI BASE NON SOVR. UV SERIGRAFICHE (piana)

CODICE	DESCRIZIONE	SCHEDA	SUPPORTI	PROPRIETA'	APPLICAZIONI	ULT. VALUTAZIONI
.CFP11114	Vernice lucida non sovr. UV Serigrafica		Carta/cartone	Adatta per supporti assorbenti Ottimo lucido	Visc. 240 sec. (4 mm CUP)	Formula Tixotropica (non penetra) telaio: P140 e P180 fili
.CFP11124	Vernice lucida non sovr. UV Serigrafica		Carta/cartone	Adatta per supporti assorbenti Attenzione . Può avere odore su determine carte	Visc. 180 sec. (4mm CUP)	telaio 120-180
CFPR2UG111	Vernice lucida non sovr. UV Serigrafica		Carta/cartone	Adatta per supporti assorbenti Ottimo lucido		Formula Tixotropica (non penetra) telaio: P140 e P180 fili Piu flessibile al rispetto a .CFP11114

CODICE	DESCRIZIONE	SCHEDA	SUPPORTI	PROPRIETA'	APPLICAZIONI	ULT. VALUTAZIONI
--------	-------------	--------	----------	------------	--------------	------------------

I suggerimenti e le raccomandazioni di utilizzo ed applicazione fornite in questo documento sono le migliori informazioni in nostro possesso e sono date in buona fede. Siccome l'applicazione e l'uso dei nostri prodotti sono effettuati al di fuori del nostro controllo, nessuna garanzia (implicita od esplicita) e' data in relazione a queste raccomandazioni. Gli utilizzatori dei nostri prodotti devono accertarsi personalmente dell'idoneita' degli stessi, eseguendo gli opportuni test.