








08-06-2026

CODICE	DESCRIZIONE	SCHEDA	SUPPORTI	PROPRIETA'	APPLICAZIONI	ULT. VALUTAZIONI
CFPA33721	Vernice lucida non sovr. UV Serigrafica		Materiali plastici/carta e cartone	Adatta a stampa di superfici estese, ottima res. alla piega	Visc: 85-90 sec (4mm/CUP)	Telai consigliati: P120 e 180 fili, racla semi-piatta
CFP11014	Vernice lucida non sovr. UV Serigrafica		Materiali plastici/carta e cartone	Adatta a stampa di superfici estese, ottima res. alla piega	Visc: 50-70 sec (4mm/CUP)	Telai consigliati: P120 e 180 fili, racla semi-piatta
CFP13T83409	Vernice lucida non sovr. UV Serigrafica		Materiali plastici/carta e cartone	Adatta a stampa di superfici estese, buona res. alla piega	Visc: 59-72 sec (4mm/CUP)	Telai consigliati: P120 e 180 fili, racla semi-piatta
189464	Vernice lucida non sovr. UV Serigrafica		Carta/cartone/PE	Ottimo lucido, adatta per vernici all'acqua in uscita da macchine Offset	Visc: 50-60 sec (4mm/CUP)	Anche rotativa Rispetto alla 189464: 189418 (meno viscosa)
189436	Vernice lucida non sovr. UV Serigrafica HV		Carta/cartone/PE	Ottimo lucido, adatta per vernici all'acqua in uscita da macchine Offset	Visc: 100-120 sec (4mm/CUP)	Più viscosa della 189464 Alternativa a: CFPH85809

VERNICI BASE NON SOVR. UV SERIGRAFICHE (piana)

CODICE	DESCRIZIONE	SCHEDA	SUPPORTI	PROPRIETA'	APPLICAZIONI	ULT. VALUTAZIONI
CFP11114	Vernice lucida non sovr. UV Serigrafica		Carta/cartone	Adatta per supporti assorbenti Ottimo lucido	Visc: 240 sec (4mm/CUP)	Formula tixotropica (non penetra) telaio: P140 e P180 fili
CFP11124	Vernice lucida non sovr. UV Serigrafica		Carta/cartone	Adatta per supporti assorbenti Attenzione! Può avere odore su determinate carte	Visc: 180 sec (4mm/CUP)	Telaio: 120-180
CFPR2UG112	Vernice lucida non sovr. UV Serigrafica		Carta/cartone	Adatta per supporti assorbenti		Formula tixotropica (non penetra) Telaio: P140 e P180 fili

I suggerimenti e le raccomandazioni di utilizzo ed applicazione fornite in questo documento sono le migliori informazioni in nostro possesso e sono date in buona fede. Siccome l'applicazione e l'uso dei nostri prodotti sono effettuati al di fuori del nostro controllo, nessuna garanzia (implicita od esplicita) e' data in relazione a queste raccomandazioni. Gli utilizzatori dei nostri prodotti devono accertarsi personalmente dell'idoneita' degli stessi, eseguendo gli opportuni test.