VERNICI BASE NON SOVR. UVLED SERIGRAFICHE (piana)

28-10-2026

CODICE	DESCRIZIONE	SCHEDA	SUPPORTI	PROPRIETA'	APPLICAZIONI	ULT. VALUTAZIONI
CFPA33721	Vernice lucida non sovr. UV Serigrafica		Materiali plastici/carta e cartone	Adatta a stampa di superfici estese,ottima res. alla piega	Visc: 85-90 sec (4mm/CUP)	Telai consigliati: P120 e 180 fili, racla semi-piatta
CFP11014	Vernice lucida non sovr. UV Serigrafica		Materiali plastici/carta e cartone	Adatta a stampa di superfici estese,ottima res. alla piega	Visc: 50-70 sec (4mm/CUP)	Telai consigliati: P120 e 180 fili, racla semi-piatta
CFP13T83409	Vernice lucida non sovr. UV Serigrafica		Materiali plastici/carta e cartone	Adatta a stampa di superfici estese,buona res. alla piega	Visc: 59-72 sec (4mm/CUP)	Telai consigliati: P120 e 180 fili, racla semi-piatta
189464	Vernice lucida non sovr. UV Serigrafica		Carta/cartone/PE	Ottimo lucido, adatta per vernici all'acqua in uscita da macchine Offset	Visc: 50-60 sec (4mm/CUP)	Anche rotativa Rispetto alla 189464: 189418 (meno viscosa)
189436	Vernice lucida non sovr. UV Serigrafica HV		Carta/cartone/PE	Adatta per vernici all'acqua in uscita da macchine Offset	Visc: 100-120 sec (4mm/CUP)	Più viscosa della 189464 Alternativa a: CFPH85809
CFP11114	Vernice lucida non sovr. UV Serigrafica		Carta/cartone/OPP	Adatta per supporti assorbenti Ottimo lucido	Visc: 4000-6000 mPas	Formula tixotropica (non penetra) telaio: 50-100 fili

VERNICI BASE NON SOVR. UVLED SERIGRAFICHE (piana)

28-10-2026

CODICE	DESCRIZIONE	SCHEDA	SUPPORTI	PROPRIETA'	APPLICAZIONI	ULT. VALUTAZIONI
CFPR2UG112	Vernice lucida non sovr. UV Serigrafica		Carta/cartone/OPP	Adatta per supporti assorbenti, ottimo lucido e flessibilità, ottima resistenza al graffio	Visc: 5800-6800 mPas	Formula tixotropica (non penetra) Telaio: 50-100 fili
~~GCFPLE110009P~~	Vernice lucida non sovr. LED Serigrafica		Carta/cartone (si consigliano test preventivi su film plastici)		Visc: 50-70 sec (4mm/CUP)	Alto lucido

I suggerimenti e le raccomandazioni di utilizzo ed applicazione fornite in questo documento sono le migliori informazioni in nostro possesso e sono date in buona fede. Siccome l'applicazione e l'uso dei nostri prodotti sono effettuati al di fuori del nostro controllo, nessuna garanzia (implicita od esplicita) e' data in relazione a queste raccomandazioni. Gli utilizzatori dei nostri prodotti devono accertarsi personalmente dell'idoneita' degli stessi, eseguendo gli opportuni test.