VERNICI - ADDITIVI X BORDI

29-08-2024

CODICE	DESCRIZIONE	SCHEDA	SUPPORTI	PROPRIETA'	APPLICAZIONI	ULT. VALUTAZIONI
~~GCFP12009~~	Vernice lucida non sovr. UV Flesso B		PS / ABS	Ottima lucentezza,elevata resistenza a luce,graffio,acqua e alte temperature		Velocità di stampa 15 mt/min x maggiore velocità dipende dall'energia UV sul substrato
CFP16084	Vernice opaca non sovr. UV Flesso B		PS / ABS / PVC	Vernice standard	Verniciatura bordi e rotocalco	
~~GCFP10006~~	Additivo antibolle UV			Riduce/annulla la presenza di schiuma	Ink / vernici	Dosi consigliate 0,5-3%
~~GCFP10013~~	Fotoiniziatore DEEP UV Flesso			Aumenta la catalizzazione in profondità	Ink / vernici	Dosi consigliate 1-3%
~~GCFP10025~~	Diluente reattivo UV			Riduce la viscosità Aumenta la reattività	Ink / vernici	Dosi consigliate 5-25%

I suggerimenti e le raccomandazioni di utilizzo ed applicazione fornite in questo documento sono le migliori informazioni in nostro possesso e sono date in buona fede. Siccome l'applicazione e l'uso dei nostri prodotti sono effettuati al di fuori del nostro controllo, nessuna garanzia (implicita od esplicita) e' data in relazione a queste raccomandazioni. Gli utilizzatori dei nostri prodotti devono accertarsi personalmente dell'idoneita' degli stessi, eseguendo gli opportuni test.