INCHIOSTRI LITOLATTA CONVENZIONALE

15-11-2024

CODICE	DESCRIZIONE	SCHEDA	SUPPORTI	PROPRIETA'	APPLICAZIONI	ULT. VALUTAZIONI
486237	Bianco copr. tonalizzato Offset FCM		supporti metallici pretrattati (acciaio, alluminio...)	tonalizzato (tendenza al rosso). Viscosità 75-80 Pas Asciugamento: 8-12 min a 150-190°C	stampa a un castello o a più castelli; Resistenza agli alcali, pigmento resistente alla sterilizzazione, resistenza alla luce 8	Asciugamento incrementato con l'aggiunta dello 0,4-1% di 701045 Additivo di asciugamento
485081	Bianco copr. non tonalizzato Offset FCM		supporti metallici pretrattati (acciaio, alluminio...)	non tonalizzato, Viscosità 65 Pas Asciugamento: 8-12 min a 150-190°C	Resistenza agli alcali, pigmento resistente alla sterilizzazione, resistenza alla luce 8	Asciugamento incrementato con l'aggiunta dello 0,4-1% di 701045 Additivo di asciugamento
486170	Nero Offset FCM		supporti metallici pretrattati (acciaio, alluminio...)	tonalizzato (tendenza al viola) Viscosità 45 Pas Asciugamento: 8-12 min a 150-190°C Tack >=340	Resistenza agli alcali, pigmento resistente alla sterilizzazione, resistenza alla luce 8	Asciugamento incrementato con l'aggiunta dello 0,4-1% di 701045 Additivo di asciugamento

INCHIOSTRI LITOLATTA CONVENZIONALE

15-11-2024

CODICE	DESCRIZIONE	SCHEDA	SUPPORTI	PROPRIETA'	APPLICAZIONI	ULT. VALUTAZIONI
486036	Nero Offset FCM		supporti metallici pretrattati (acciaio, alluminio...)	tonalizzato (tendenza al viola) Viscosità 45 Pas Asciugamento: 8-12 min a 150-190°C Tack >=400	Resistenza agli alcali, pigmento resistente alla sterilizzazione, resistenza alla luce 8	Asciugamento incrementato con l'aggiunta dello 0,4-1% di 701045 Additivo di asciugamento
486184	Giallo Offset Litolatta FCM		supporti metallici pretrattati (acciaio, alluminio...)			
486185	Magenta Offset Litolatta FCM		supporti metallici pretrattati (acciaio, alluminio...)			
~~485050~~	Cyan res. Offset FCM		supporti metallici pretrattati (acciaio, alluminio...)			2019- Quantità:20kg

I suggerimenti e le raccomandazioni di utilizzo ed applicazione fornite in questo documento sono le migliori informazioni in nostro possesso e sono date in buona fede. Siccome l'applicazione e l'uso dei nostri prodotti sono effettuati al di fuori del nostro controllo, nessuna garanzia (implicita od esplicita) e' data in relazione a queste raccomandazioni. Gli utilizzatori dei nostri prodotti devono accertarsi personalmente dell'idoneita' degli stessi, eseguendo gli opportuni test.