







15-04-2020

CODICE	DESCRIZIONE	SCHEDA	SUPPORTI	PROPRIETA'	APPLICAZIONI	ULT. VALUTAZIONI
486237	Bianco copr. tonalizzato Offset LMI		supporti metallici pretrattati (acciaio, alluminio...)	tonalizzato (tendenza al rosso). Viscosità 75-80 Pas Asciugamento: 8-12 min a 150-190°C	stampa a un castello o a più castelli; Resistenza agli alcali, pigmento resistente alla sterilizzazione, resistenza alla luce 8	Asciugamento incrementato con l'aggiunta dello 0,4-1% di 701045 Additivo di asciugamento
485081	Bianco copr. non tonalizzato Offset LMI		supporti metallici pretrattati (acciaio, alluminio...)	non tonalizzato, Viscosità 65 Pas Asciugamento: 8-12 min a 150-190°C	Resistenza agli alcali, pigmento resistente alla sterilizzazione, resistenza alla luce 8	Asciugamento incrementato con l'aggiunta dello 0,4-1% di 701045 Additivo di asciugamento
486170	Nero Offset LMI		supporti metallici pretrattati (acciaio, alluminio...)	tonalizzato (tendenza al viola) Viscosità 45 Pas Asciugamento: 8-12 min a 150-190°C Tack >=340	Resistenza agli alcali, pigmento resistente alla sterilizzazione, resistenza alla luce 8	Asciugamento incrementato con l'aggiunta dello 0,4-1% di 701045 Additivo di asciugamento

15-04-2020

CODICE	DESCRIZIONE	SCHEDA	SUPPORTI	PROPRIETA'	APPLICAZIONI	ULT. VALUTAZIONI
486036	Nero res. Offset LMI		supporti metallici pretrattati (acciaio, alluminio...)	tonalizzato (tendenza al viola) Viscosità 45 Pas Asciugamento: 8-12 min a 150-190°C Tack >=400	Resistenza agli alcali, pigmento resistente alla sterilizzazione, resistenza alla luce 8	Asciugamento incrementato con l'aggiunta dello 0,4-1% di 701045 Additivo di asciugamento
486184	Giallo Offset Litolatta LMI		supporti metallici pretrattati (acciaio, alluminio...)			
486185	Magenta Offset Litolatta LMI		supporti metallici pretrattati (acciaio, alluminio...)			
485050	Cyan res. Offset LMI		supporti metallici pretrattati (acciaio, alluminio...)			2019- Quantità :20kg

I suggerimenti e le raccomandazioni di utilizzo ed applicazione fornite in questo documento sono le migliori informazioni in nostro possesso e sono date in buona fede. Siccome l'applicazione e l'uso dei nostri prodotti sono effettuati al di fuori del nostro controllo, nessuna garanzia (implicita od esplicita) e' data in relazione a queste raccomandazioni. Gli utilizzatori dei nostri prodotti devono accertarsi personalmente dell'idoneità degli stessi, eseguendo gli opportuni test.